

VERFTCHNISCH- EN ONDERHOUDSADVIES CONCEPT II

Gefeliciteerd!!

U kunt nu gaan genieten van uw nieuwe geveltimmerwerk. Dit hebben wij voor u alvast fabrieksmatig voorzien van een Concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt bij een dekkende afwerking en minimaal 140 micrometer bij een transparante afwerking.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT-katernen vindt u op:

- *Montage in de bouw > kvt-online.nl*
- *Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats (kvt-online.nl)*

Daarnaast is het van belang dat het dekkend gelakte geveltimmerwerk uiterlijk binnen 18 maanden en/of het transparant gelakte geveltimmerwerk uiterlijk binnen 6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

Aanvullende informatie over dit KVT-katern vindt u op:

- *Verftechnisch > kvt-online.nl*

Frequentie onderhoud

De frequentie van onderhoud van het lakwerk is mede afhankelijk van de door u gekozen afwerkkleur, de ligging van het object en weersinvloeden. Bij een dekkende afwerking is de kleurklasse per RAL-kleur belangrijk om in acht te nemen voor onderhoud. Mocht u kiezen voor een andere kleurafwerking dan RAL dan is de dichtstbijzijnde kleur volgens RAL bepalend voor de kleurklasse.

In onderstaand overzicht (tabel 1) vindt u de kleurklasse per RAL-kleur:

Klasse-indeling RAL & niet-RAL-kleuren

1000 serie Wit

1013	Parelvit	13
1014	Ivoor	19
1015	Lichtivoor	15

2000 serie Geel/Beige

1000	Groenbeige	23
1001	Beige	25
1002	Zandgeel	26
1003	Signaalgeel	24
1004	Goudgeel	27
1005	Honninggeel	31
1006	Maisgeel	29
1007	Chromaatgeel	28
1010	Bruinbeige	34
1012	Ciloengeel	25
1016	Zwavelgeel	13
1017	Saffraangeel	23
1018	Zinkgeel	17
1019	Grijsgeel	33
1020	Olijfgeel	33
1021	Cadmiumgeel	21
1023	Verkeersgeel	21
1024	Okergeel	32
1027	Kerngeel	35
1028	Melangegeel	24
1032	Bremgeel	26
1033	Dahlia-geel	26
1034	Pastelgeel	26

2000 serie Oranje

2000	Geelorange	34
2001	Roodorange	39
2002	Bloedorange	40
2003	Paelelorange	30
2004	Heldeiorange	35
2008	Lichtrood oranje	33
2009	Verkeersorange	36
2010	Signaalorange	36
2011	Diep orange	33
2012	Zalmorange	35

3000 serie Rood

3000	Vuurrood	42
3001	Signaalrood	42
3002	Karmijnrood	42
3003	Robijnrood	43
3004	Purperrood	44
3005	Wijnrood	44
3007	Zwartrood	45
3009	Oxydrood	44
3011	Bruinrood	44
3012	Beigerood	32
3013	Tonaalrood	42
3014	Outrood	34
3015	Lichtroze	28
3018	Koraalrood	41
3017	Roze	37
3018	Aardbeersrood	38
3020	Verkeersrood	41
3022	Zalmrood	35
3027	Framboosrood	41
3031	Onkruidrood	41

4000 serie Paars

4001	Roodlila	39
4002	Roodviolett	42
4003	Ericaviolette	36
4004	Bordelaviolett	44
4005	Blauviolett	38
4006	Verkeersviolett	41
4007	Paarsviolett	45
4008	Signelviolett	41
4009	Pastelviolett	34
4010	Telergenta	39

5000 serie Blauw

5000	Violetblauw	43
5001	Groenblauw	43
5002	Ultramarijnblauw	44
5003	Saffierblauw	45
5004	Zwartblauw	45
5005	Signaalblauw	43
5007	Brijantblauw	40
5008	Grijsblauw	44
5009	Azurblauw	42
5010	Gentiaanblauw	43
5011	Staalblauw	45
5012	Lichtblauw	36
5013	Kobaltblauw	45
5014	Duifblauw	37
5015	Hemelsblauw	38
5017	Verkeersblauw	42
5018	Turkooisblauw	37
5019	Capriblauw	42
5020	Oceanblauw	44
5021	Wolfeblauw	40
5022	Nachtblauw	45
5023	Horizonblauw	40
5024	Pastelblauw	34

6000 serie Groen

6000	Patinagroen	39
6001	Smarachtgroen	41
6002	Looftgroen	42
6003	Olijfgroen	42
6004	Blauwgroen	44
6005	Messgroen	44
6006	Olijfgrijs	44
6007	Fleesegroen	45
6008	Bruinagroen	45
6009	Sparrenagroen	40
6010	Grasgroen	40
6011	Reesdagroen	38
6012	Zwartgroen	44
6013	Rietgroen	38
6014	Olijfgroen	44
6015	Olijfzwart	44
6016	Turkooisgroen	41
6017	Lenteegroen	38
6018	Yellow green	34
6019	Witgroen	19
6020	Chroomoxide-groen	44
6021	Bleekgroen	32
6022	Olijfbruin	45
6024	Verkeersgroen	38
6025	Varenegroen	40
6026	Opaalgroen	43
6027	Lichtgroen	26
6028	Demergroen	43
6029	Mintgroen	41
6032	Signaalgroen	39
6033	Mintturkoois	37
6034	Pastel-turkoois	29

7000 serie Grijs

7000	Eekhoorngrijs	35
7001	Zwagerijs	32
7002	Olijfgrijs	37
7003	Mougrijs	38
7004	Signaalgrijs	31
7005	Mansgrijs	39
7006	Beigegrijs	38
7008	Kalkgrijs	40
7009	Groengrijs	41
7010	Tenelgrijs	41
7011	Staalgrijs	42
7012	Basaltgrijs	41
7013	Bruingrijs	42
7015	Lenteengrijs	42
7016	Anthracietgrijs	44
7021	Zwartgrijs	45
7022	Ambregrijs	43
7023	Balengrijs	36
7024	Grafitgrijs	43
2026	Grafitgrijs	44
2030	Stewgrijs	33
7031	Blauwgrijs	40
7032	Kalkoekgrijs	26
7033	Cementgrijs	36
7034	Gaeltgrijs	34
7035	Lichtgrijs	19
7036	Platinagrijs	32
7037	Stofgrijs	38
7038	Agastgrijs	36
7039	Kwartsgrijs	40
7040	Vensterblauw	30
7042	Verkeersgrijs A	33
7043	Verkeersgrijs B	42
7044	Zitgrijs	25
7045	Tegelgrijs 1	33
7046	Tegelgrijs 2	35
7047	Tegelgrijs 4	19

8000 serie Bruin

8000	Groenbruin	39
8001	Okerbruin	38
8002	Signaalbruin	42
8003	Leningbruin	41
8004	Koperbruin	41
8007	Reebruin	43
8008	Olijfbruin	42
8011	Nootbruin	44
8012	Roodbruin	44
8014	Sepiabloin	44
8015	Kasteelbruin	44
8016	Mahoneebruin	44
8017	Chocoladebruin	45
8019	Grijsbruin	44
8022	Zwartbruin	45
8023	Oranjebruin	39
8024	Beigebuin	41
8025	Bleekbruin	41
8028	Terrabruin	44

9000 serie Wit

9001	Crèmewit	11
9002	Grijwit	15
9003	Signaalwit	7
9010	Halderwit	7
9016	Verkeerswit	6
9018	Papyruswit	19

9000 serie Zwart

9004	Signaalzwart	45
9005	Diepzwart	45
9011	Grafitzwart	45
9017	Verkeerszwart	45

Tabel 1: kleurklasseindeling

Behandeladvies

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandel-schema.

Behandel-schema:

Afwerking	Jaren na afwerking															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dekkend kleurklasse 1	●			○			●			○			●			○
Dekkend kleurklasse 2 + 3	●		○		●		○		●		○		●		○	
Transparant (niet blank)	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○

- Aanvangs- of overschilderbeurt
- Inspecteren en eventueel bijwerken

Reinigen (minimaal 2 keer per jaar) in alle jaren en de jaren dat er geen schilder- of inspectiebeurt ingevuld is.

AFWERKING EN ONDERHOUD DEKKEND SCHILDERWERK

Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.

- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Aanvangsbeurt binnenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans

TOELICHTING ONDERHOUDSSYSTEMEN

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal. Bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Let op; *wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.*

Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

AFWERKING EN ONDERHOUD TRANSPARANT SCHILDERWERK

Aanvangsbeurt BUITENWERK

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Aanvangsbeurt BINNENWERK

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans

TOELICHTING ONDERHOUDSSYSTEMEN

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig
- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.

- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Tip: Voor de verwerkingsvoorschriften van de vernoemde Wijzonol producten adviseren wij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te raadplegen. Deze kunt u vinden op: www.wijzenol.nl (Wijzonol Van Wijhe)

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. LBH SDT Ultra Grondlak | - Wijzonol |
| 2. LBH SDT Ultra Hoogglanslak | - Wijzonol |
| 3. AQUA Hechtprimer BIOseries | - Wijzonol |
| 4. AQUA Zijdeglans | - Wijzonol |
| 5. Wijzonol Transparant UV Zijdeglans | - Wijzonol |
| 6. AQUA Blank | - Wijzenol |