

INFORMATIE VOOR DE AANNEMER/EINDVERWERKER

● Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept I, KOMO- gecertificeerd Wijzonol grondlaksysteem. Het aangebrachte grondlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale grondlaksysteem minimaal 100 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Toegepaste kleuren op dit project

| Bouwdeel | Kleurnummer | Kleurklasse |
|----------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

katern 81.2 Verftechnisch voorschrift

Onderhoudsadvies

Wij adviseren u om uw gevelwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelingschema:

| Kleurklasse 1= gunstig (temperatuurstijging < 36°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | Jaren na levering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Aanvangsbeurt | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigen | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inspecteren | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| Overschilderbeurt | | | | | | | | | • | | | | | | | | • |

| Kleurklasse 2= normaal (temperatuurstijging 36-44°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | Jaren na levering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Aanvangsbeurt | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigen | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inspecteren | | | | • | | | | | | • | | | | | | | • |
| Overschilderbeurt | | | | | | | | | • | | | | • | | | | |

Kleurklasse 3 = ongunstig (temperatuurstijging > 44°C)

| | Jaren na levering | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Aanvangsbeurt | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigen | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inspecteren | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | |
| Overschilderbeurt | | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • |

Genoemde behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouw, kleurstelling, toegepaste houtsoorten, situering en datering.

klasse-indeling

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 1000 serie Wit Kleurklasse 1 2 3 1013 Parelwit 13 1014 Ivoor 19 1015 Lichtvoor 15 | 2000 serie Oranje Kleurklasse 1 2 3 2000 Geeloranje 34 2001 Roodoranje 39 2002 Bloedoranje 40 2003 Pasteloranje 30 2004 Helderoranje 35 2008 Lichtrood oranje 33 2009 Verkeersoranje 36 2010 Signaaloranje 36 2011 Deep orange 33 2012 Zalmoranje 35 | 4000 serie Paars Kleurklasse 1 2 3 4001 Roodilla 39 4002 Roodviolett 42 4003 Ericaviooltje 36 4004 Bordeauxviolett 44 4005 Blauviolett 38 4006 Verkeersviolett 41 4007 Paarsviolett 45 4008 Signetviolett 41 4009 Pastelviolett 34 4010 Telemagenta 39 | 6000 serie Groen Kleurklasse 1 2 3 6000 Patinagroen 39 6001 Smarachtgroen 41 6002 Loofgroen 42 6003 Olijfgroen 42 6004 Blauwgroen 44 6005 Mosgroen 44 6006 Olijfgrijs 44 6007 Flessengroen 45 6008 Bruingroen 45 6009 Sparringroen 40 6010 Grasgroen 40 6011 Resedagroen 38 6012 Zwartgroen 44 6013 Rietgroen 38 6014 Olijfgel 44 6015 Olijfzwart 44 6016 Turkooisgroen 41 6017 Lentegroen 38 6018 Yellow green 34 6019 Witgroen 19 6020 Chromoxide-groen 44 6021 Bleekgroen 32 6022 Olijfgrijs 45 6024 Verkeersgroen 38 6025 Varengroen 40 6026 Opsaalgroen 43 6027 Lichtgroen 26 6028 Dinnengroen 43 6029 Mintgroen 41 6032 Signaalgroen 39 6033 Mintturkoois 37 6034 Pastel-turkoois 29 | 7000 serie Grijs Kleurklasse 1 2 3 7000 Eekhoorngrijs 35 7001 Zilvergrijs 32 7002 Olijfgrijs 37 7003 Mosgrijs 38 7004 Signaalgrijs 31 7005 Muusgrijs 39 7006 Beigegrijs 39 7008 Kalkgrijs 40 7009 Groengrijs 41 7010 Terntegrijs 41 7011 Staalgrijs 42 7012 Basalgrijs 41 7013 Bruingrijs 42 7015 Leisteengrijs 42 7016 Antracietgrijs 44 7021 Zwartgrijs 45 7022 Ambergrijs 43 7023 Betongrijs 36 7024 Grafietgrijs 43 2026 Granietgrijs 44 2030 Steengrijs 33 7031 Blauwgrijs 40 7032 Kalkzandgrijs 26 7033 Cementgrijs 36 7034 Geelgrijs 34 7035 Lichtgrijs 19 7036 Peltisgrijs 32 7037 Stofgrijs 36 7038 Agaatgrijs 36 7039 Kwartzgrijs 40 7040 Vanstedelak 30 7042 Verkeersgrijs A 33 7043 Verkeersgrijs B 42 7044 Zandgrijs 25 7045 Topogrijs 1 33 7046 Topogrijs 2 35 7047 Topogrijs 4 19 | 8000 serie Bruin Kleurklasse 1 2 3 8000 Groenbruin 39 8001 Okerbruin 36 8002 Signaalbruin 42 8003 Leningbruin 41 8004 Koperbruin 41 8007 Riebruin 43 8008 Olijfbruin 42 8011 Noctbruin 44 8012 Roodbruin 44 8014 Sepi bruin 44 8015 Kastelbruin 44 8016 Mahoniebruin 44 8017 Chocoladebruin 45 8022 Zwartbruin 45 8023 Oranjebruin 39 8024 Beigebuin 41 8025 Bleekbruin 41 8028 Terrabruin 44 | 9000 serie Wit Kleurklasse 1 2 3 9001 Crémewit 11 9002 Grijswit 15 9003 Signaalwit 7 9010 Helderwit 7 9016 Verkeerswit 6 9018 Papyruswit 19 | 9000 serie Zwart Kleurklasse 1 2 3 9004 Signaalzwart 45 9005 Diepzwart 45 9011 Grafietzwart 45 9017 Verkeerszwart 45 |
|--|--|--|--|---|---|---|--|

Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel overgronden met LBH SDT Ultra Grondlak.
- Het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Aanvangsbeurt binnenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans.

Toelichting onderhoudssystemen

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal
- bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

[Klik op het item om op de internetpagina van Wijzonol te komen bij het juiste product.](#)

productpagina LBH SDT Ultra Grondlak

productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak

productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries

productpagina AQUA Zijdeglans